8 (951) 534 02 80 info.vectors@yandex.ru

Технические характеристики геосетки двуосной полиэфирной Геомакс

Наименование показателя	Ед. изм.	Геомакс 50	Геомакс 70	Геомакс 100	Геомакс 120		
Поверхностная плотность	Γ/M^2	225	320	450	540		
Прочность при растяжении, не менее							
в продольном направлении	кН/м	50	70	100	120		
в поперечном направлении	кН/м	50	70	100	120		
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более							
в продольном направлении	%		1	15			
в поперечном направлении	%	15					
Морозостойкость (30 циклов), не менее	%	90					
Грибостойкость, не выше		ПГ113					
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не менее	%		Ç	90			
Стойкость к агрессивным средам, не менее	%		Ç	90			
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее	%		Ç	90			
Обеспечение гибкости материала на испытательном стержне радиусом 20 мм при температуре		без дефектов					
минус 30 °С							
Размер ячеек	MM	25*25 / 37,5*37,5 / 50*50					
Ширина рулона	СМ	до 520					

Технические характеристики геосетки двуосной полипропиленовой Геомакс

Наименование показателя	Ед. изм.	СД-20	СД-30	СД-40	СД-42	СД-45	Метод испытаний		
Поверхностная плотность	Γ/M^2	220	330	530	540	560	ГОСТ Р 50277		
Нагрузка при растяжении, не менее	·		•						
вдоль	кН/м	20	30	40	42	45	ГОСТ Р 55030		
поперёк	кН/м	20	30	40	42	45			
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более									
вдоль	%			11,5			ГОСТ Р 55030		
поперёк	%			10,5]		
Нагрузка при растяжении при относительном удлинении 2%, не менее									
вдоль	кН/м	7	10	13	14	15	ГОСТ Р 55030		
поперёк	кН/м	7	10	13	14	15			
Нагрузка при растяжении при относительном удлинении 5%, не менее	<u>.</u>		-			•			
вдоль	кН/м	15	21	26	27	30	ГОСТ Р 55030		
поперёк	кН/м	15	21	26	27	30	1		
Нагрузка при растяжении при относительном удлинении 10%, не менее	·		•						
вдоль	кН/м	19	29	39	41	44	ГОСТ Р 55030		
поперёк	кН/м	19	29	39	41	44	1		
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не менее	%		-	90		•	ГОСТ Р 55031		
Морозостойкость, не менее	%			90			ГОСТ Р 55032		
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее	%		ГОСТ Р 56336						
Устойчивость к агрессивным средам, не менее	%		ГОСТ Р 55035						
Грибостойкость, не выше				ПГ113			ГОСТ 9.049		
Гибкость при отрицательных температурах			при -20°С без дефектов						

Технические характеристики геосетки одноосной полиэтиленовой Геомакс

Наименование показателя	Ед. изм.	CO-55	CO-80	CO-90	CO-110	CO-120	CO-140	CO-160	CO-162	Метод
										испытаний
Поверхностная плотность	Γ/M^2	420	600	690	860	940	1100	1260	1410	ГОСТ Р 50277
Нагрузка при растяжении вдоль, не менее	кН/м	55	80	90	110	120	140	160	162	ГОСТ Р 55030
Относительное удлинение вдоль при максимальной нагрузке,	%	10								ГОСТ Р 55030
не более										
Нагрузка при растяжении при относительном удлинении, не мо	енее									
2%, вдоль		12	20	23	29	30	35	40	42	ГОСТ Р 55030
5%, вдоль		25	40	46	58	60	70	80	84	
10%, вдоль		55	80	90	110	120	140	160	162	
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не менее	%					90				ГОСТ Р 55031
Морозостойкость, не менее	%	6 90								ГОСТ Р 55032
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее	%	% 90								ГОСТ Р 56336
Устойчивость к агрессивным средам, не менее	%	% 90							ГОСТ Р 55035	
Грибостойкость, не выше		ПГ113							ГОСТ 9.049	
Гибкость при отрицательных температурах		при -30°С без дефектов								ГОСТ Р 55033

Технические характеристики геосетки гексагональной полипропиленовой Геомакс

Наименование показателя	Ед. изм.	Геомакс ТХ-160	Геомакс ТХ-170	Геомакс ТХ-180		
Прочность при растяжении (при максимальной нагрузке) вдоль, поперек и по диагонали, не менее	кН/м	17	21	23		
Относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль, поперек и по диагонали, не более	%	15				
Прочность при растяжении вдоль, поперек и по диагонали при относительном удлинении, не менее						
0,5 %	кН/м	1,6	2,1	2,3		
2%	кН/м	4,6	6	7,2		
5%	кН/м	8,5	11	12		
10%	кН/м	11	15	18		
Радиальная жесткость георешетки вдоль, поперек и по диагонали при удлинении, не менее						
0,5 %	кН/м	320	420	460		
2%	кН/м	230	300	360		
5%	кН/м	170	220	240		
10%	кН/м	110	150	180		
Поверхностная плотность, ±10 %	Γ/M^2	250	290	360		
Прочность в узле (от прочности георешетки), не менее	%	9	0	-		

Технические характеристики геосетки базальтовой Геомакс

Наименование показателя	Ед. изм.	СБНП-	СБНП-	СБНП-	СБНП-	СБНП-	СБНП-	СБНП-	СБНП-	СБНП-	СБНП-			
		40	50	60	100	150	200	300	400	500	600			
Прочность при растяжении, не менее														
вдоль	кН/м	40	50	60	100	150	200	300	400	500	600			
поперёк	кН/м	40	50	60	100	150	200	300	400	500	600			
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более														
вдоль	%					4								
поперёк	%	4												
Относительное удлинение при максимальной нагрузке п	зке после нагрева, не более													
вдоль	%	4,5												
поперёк	%	4,5												
Морозостойкость, не менее	%					90								
Грибостойкость, не выше						ПГ1	13							
Устойчивость к УФ излучению, не менее	%					90								
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее	%					90								
Стойкость к агрессивным средам, не менее	%					90								
Гибкость при отрицательных температурах					П	ри -30°C бе	з дефектов							
Размер ячеек	MM	25*25; 40*40; 50*50												
Длина рулона	СМ			•		400								

Технические характеристики геосетки стеклянной Геомакс

Наименование показателя	Ед. изм.	ССНП 50/50	ССНП 80/80	ССНП 100/100		
Разрывная нагрузка, не менее						
продольное направление	кН/м	50	80	100		
поперечное направление	кН/м	50	80	100		
Удлинение при разрыве, не более						
продольное направление	%	4				
поперечное направление	%	4				
Потеря прочности при проверке морозостойкости, не более	%	25				
Размеры ячеек , \pm 10%	MM	25*25; 37,5*37,5; 40*40; 50*50				