

Технические характеристики геосетки полипропиленовой Геофлакс

Наименование показателя	Ед. изм.	Геофлакс 20/20	Геофлакс 30/30	Геофлакс 40/40	Геофлакс 45/45
Поверхностная плотность	гр/кв.м	300	380	510	570
Максимальная нагрузка на разрыв, не менее					
- продольное направление	кН/м	20	30	40	45
- поперечное направление	кН/м	20	30	40	45
Нагрузка на разрыв при относительном удлинении 2%, не менее					
- продольное направление	кН/м	5	11	13	14
- поперечное направление	кН/м	7	13	15	16
Нагрузка на разрыв при относительном удлинении 5%, не менее					
- продольное направление	кН/м	10	20	25	26
- поперечное направление	кН/м	13	20	25	26
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более					
- продольное направление	%	15			
- поперечное направление	%	15			
Размер ячейки	мм*мм	37*37			
Перекося ячейек	град.	±3			
Ширина рулонов	см	400			
Длина рулона	м	5			

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).

Технические характеристики геосетки полиэфирной Геофлакс

Наименование показателя	Ед. изм.	Геофлакс 20/20	Геофлакс 40/40	Геофлакс 60/60	Геофлакс 80/80	Геофлакс 100/100
Прочность на разрыв (максимальная)						
- продольное направление	кН/м	20	40	60	80	100
- поперечное направление	кН/м	20	40	60	80	100
Максимальное удлинение при разрыве	%	≤12,5				
Прочность при удлинении 2%, не менее						
- продольное направление	кН/м	4	8	11	15	19
- поперечное направление	кН/м	4	8	11	15	19
Прочность при удлинении 5%, не менее						
- продольное направление	кН/м	7	20	24	27	34
- поперечное направление	кН/м	7	20	24	27	34
Поверхностная плотность	гр/кв.м	230	330	430	530	600
Длина * Ширина рулона	м	5 * 100				
Размер равносторонней ячейки, ±2 мм	мм	20, 30, 35, 40, 50				
Тип полимера		Полиэфир				
Тип покрытия		Полимерное				
Цвет		Черный				

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).

Технические характеристики геосетки стеклянной Геофлакс

Наименование показателя	Ед. изм.	Геофлакс 50	Геофлакс 70	Геофлакс 80	Геофлакс 100	Геофлакс 120
Сырье		Стекловолокно				
Поверхностная плотность	гр/м ²	300	370	420	470	570
Длина ребра равносторонней ячейки	мм	25; 37,5; 50				
Прочность при растяжении, не менее						
- продольное направление	кН/м	50	70	80	100	120
- поперечное направление	кН/м	50	70	80	100	120
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более	%	3,0				
Относительное удлинение при максимальной нагрузке после нагрева, не более	%	13				
Теплостойкость, не менее	%	90				
Морозостойкость (30 циклов), не менее	%	90				
Устойчивость к UF-излучению, не менее	%	95				
Устойчивость к агрессивным средам, не менее	%	80				
Обеспечение гибкости материала на испытательном стержне радиусом 20 мм при температуре минус 10 °С		Без дефектов				
Грибостойкость, не выше		ПГ113				

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).